# APT

## 1. DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica formulada con resinas acrilico-estirenadas en dispersión acuosa.

## 2. ESPECIFICACIONES

| CARACTERÍSTICAS | Unidad | Norma | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| **Viscosidad Brookfield** | **mPa·s** | **NIE-008** | **500** | **--** |
| **pH** | | | **8** | **10** |
| **Densidad relativa a 25ºC** | **%** | **UNE 104281-3.5** | **1,2** | **1,4** |
| **Materia no volátil** | **%** | **UNE 104281-3.7** | **50** | **--** |
| **Contenido en COV's** | **g/l** | **ASTM D2369** | **--** | **30** |
| **Características del residuo** | | | | |
| **Acabado** | | | **Mate** | |
| **Secado al tacto a 25ºC y 50% Hr** | **min** | **UNE 104281-5.13** | **--** | **60** |
| **Secado para repintar a 25ºC y 60% Hr** | **h** | **UNE 104281-5.13** | **6** | **--** |
| | | | | |

## 3. PROPIEDADES

- Resistente a la abrasión.
- Resistente a las radiaciones solares.
- Resistente a la alcalinidad del cemento.
- Buena adherencia al soporte.
- Buena manejabilidad.
- Fácil aplicación.

## 4. APLICACIONES

- Pavimentos en garajes y aparcamientos.
- Pavimentos en naves industriales sobre las que circule tráfico ligero.
- Pavimentos deportivos y áreas recreativas.
- Acabado de arcenes, medianas, isletas y bordillos.
- Paramentos interiores y exteriores.
- Imprimación y/o protección final de Proamastic (Asfáltico y Sintético).



Nota: Las recomendaciones recogidas en esta ficha técnica se deben considerar a título orientativo y para situaciones generales, denegando Proas cualquier responsabilidad por un uso indebido. Para casos particulares se contactará con el Departamento Técnico de Proas.

**APT**

## 5. MODO DE EMPLEO

El soporte sobre el que vaya a aplicarse el APT deberá presentar una superficie cohesiva, limpia, exenta de polvo, humedad y otras sustancias (aceites, cal, etc) actuando posteriormente como se indica a continuación:

- Homogeneizar el APT en su envase antes de la aplicación.
- Sobre superficies ligeramente deterioradas o muy absorbentes es conveniente imprimar con APT diluido en agua al 50%.
- Aplicar en capas finas uniformes por medio de un rodillo o cualquier otro elemento adecuado, dejando secar completamente cada capa antes de aplicar la siguiente (24 horas aproximadamente, dependiendo del grado de humedad y de la temperatura ambiente).

## 6. DOTACIONES

Las dotaciones van determinadas por el tipo de aplicación, pudiendo oscilar entre 300 y 600 g/m$^2$, dependiendo de la solución propuesta.

## 7. PRESENTACIÓN

Lata de 25 Kg y palet de 22 latas (540 Kg).
Colores: blanco, negro, gris, verde, rojo, albero y azul.

## 8. ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- Los envases deben permanecer resguardados de la intemperie de forma que queden protegidos tanto de las heladas como de las fuertes exposiciones al sol.
- La temperatura de almacenamiento no debe ser inferior a los 5ºC, ya que puede afectar a la calidad del producto
- Una vez finalizado su uso tapar bien los recipientes para evitar la evaporación del agua.
- El tiempo máximo de almacenaje recomendado es de 12 meses desde la fecha de fabricación, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.



Nota: Las recomendaciones recogidas en esta ficha técnica se deben considerar a título orientativo y para situaciones generales, denegando Proas cualquier responsabilidad por un uso indebido. Para casos particulares se contactará con el Departamento Técnico de Proas.

**APT**

## 9. OTRAS RECOMENDACIONES

- Es aconsejable aplicar el producto a temperaturas entre 10-35ºC, evitando además su empleo bajo condiciones meteorológicas adversas.
- Cuando se aplique APT en interiores es conveniente que exista una buena ventilación que favorezca un curado correcto.
- Cuando el soporte a tratar sea de hormigón hidráulico deberá analizarse éste previamente para evitar problemas de adherencia por excesiva pulimentación, meteorización, humedad, etc.
- En el caso de hormigones pulidos se aconseja granallar la superficie previamente.
- Los utensilios de trabajo podrán limpiarse con agua antes de que el producto seque.

Nota: Las recomendaciones recogidas en esta ficha técnica se deben considerar a título orientativo y para situaciones generales, denegando Proas cualquier responsabilidad por un uso indebido. Para casos particulares se contactará con el Departamento Técnico de Proas.